

Diflon Natural D

Tubo per mandata di latte, derivati del latte, vino e altri prodotti alimentari non grassi Sottostrato esente da ftalati, testato in accordo alla norma REACH.

Diflon Natural D

Delivery hose suitable for milk, milk by-products, wine and non fatty food products. Phthalates free tube, tested in compliance with REACH regulation



Descrizione

Tubo

NR, bianco, esente da ftalati, testato in accordo alla norma REACH. Conforme a FDA 21 CFR 177.2600, BFR RECOMMENDATION XXI CAT 2, DM 21.03.73 E SEGUENTI, EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE, JAPAN-MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE NOTICE NO.370,1959 AND NO.201,2006. RAL REGISTRATION G-72

Inserti

tessuti sintetici

Copertura

liscia, rossa, resistente all'abrasione, all'invecchiamento ed all'ozono, superficie ad impressione di tela

Sterilizzazione

in accordo a 3A Sanitary Standard Class II

Caratteristiche tecniche

Temperatura

-40°C / +80°C (-40°F / +176°F)

Norma

ISO 1307 per le tolleranze dimensionali
3A Sanitary Standard Class II

Description

Tube

NR, white, phthalates free, tested in compliance with REACH regulation. Meets FDA 21 CFR 177.2600, BFR RECOMMENDATION XXI CAT 2, DM 21.03.73 E SEGUENTI, EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE, JAPAN-MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE NOTICE NO.370,1959 AND NO.201,2006. RAL REGISTRATION G-72

Reinforcement

synthetic plies

Cover

smooth, red, abrasion, ageing and ozone resistant, cloth finish

Sterilization

according to 3A Sanitary Standard Class II

Technical characteristics

Temperature

-40°C / +80°C (-40°F / +176°F)

Norm

*ISO 1307 for dimensional tolerances
3A Sanitary Standard Class II*



Diametro interno <i>Internal diameter</i>		Diametro esterno <i>External diameter</i>		Vuoto <i>Vacuum</i>		Pressione di esercizio <i>Operating pressure</i>		Pressione di scoppio <i>Burst pressure</i>		Peso Teorico <i>Appr. Weight</i>		Raggio di curvatura <i>Bending radius</i>	
mm	in	mm	in	mmHg	inHg	bar	psi	bar	psi	kg/mt	lbs/ft	mm	in
19	0,75	31	1,22	-	-	10	150	30	450	0,61	0,41	-	-
25	1,00	37	1,46	-	-	10	150	30	450	0,75	0,50	-	-
32	1,25	44	1,73	-	-	10	150	30	450	0,92	0,62	-	-
38	1,50	52	2,05	-	-	10	150	30	450	1,33	0,89	-	-
51	2,00	66	2,60	-	-	10	150	30	450	1,86	1,25	-	-
63,5	2,50	79,5	3,13	-	-	10	150	30	450	2,45	1,64	-	-
76	3,00	97	3,82	-	-	10	150	30	450	3,79	2,54	-	-
102	4,00	125	4,92	-	-	10	150	30	450	5,35	3,58	-	-

Altri diametri, spessori di parete, colori di copertura e pressioni solo su specifica richiesta
Dati riferiti a temperatura ambiente (20°C).

*Other diameters, wall thickness, cover colours and pressure only on specific request.
Data refer to ambient temperature (20°C).*